



136 Milhões de m2 envernizados em todo o Mundo

Bona Mega – Tecnologia de auto-reticulação para pavimentos de madeira



Tecnologia de auto-reticulação



136 Milhões de m² envernizados em todo o Mundo

Bona Mega – Tecnologia de auto-reticulação para pavimentos de madeira

Em 1995, o Bona Mega revolucionou o mundo dos revestimentos de madeira com a sua tecnologia pioneira de auto-reticulação de base aquosa. Hoje, o Bona Mega continua a usufruir de uma posição única no mercado, graças à sua inovadora fórmula que reage com o oxigénio do ar, proporcionando todas as vantagens de um produto de dois componentes.

Devido ao seu conteúdo de óleos vegetais, um recurso renovável, o Bona Mega é uma escolha sustentável para o futuro. Graças ao seu exclusivo processo, foram poupados 8 milhões de quilogramas em emissões de CO₂ para a atmosfera. Agora, a gama introduz uma última novidade, o Bona Mega Extra Mate - com este produto, a sua madeira conseguirá uma aparência mate natural.



Principales ventajas

- A gama Bona Mega é apresentada nas versões Brilho, Acetinado, Mate e Extra Mate.
- Tecnologia auto-reticulante de um só componente.
- O acabamento Bona Mega Extra- Mate tem um nível muito baixo de brilho que o torna quase invisível, proporcionando uma sensação de madeira natural.
- De excelente fluidez e nivelamento.
- Eficácia comprovada, com qualidade inigualável mesmo após 28 milhões de litros aplicados e 136 milhões de m² envernizados.
- Parcialmente composto por recursos renováveis.
- Sem NMP
- Classificação EC1

Ficha técnica

Tipo de acabamento:	Acabamento aquoso de um só componente 100% poliuretano oxigénio reticulante.
Conteúdo em sólidos:	Aproximadamente 32%.
COV:	Brilho, Acetinado, Mate: máx. 60g/l (sem NMP) Extra mate: máx. 80 g/l (sem NMP).
Resistência:	Aproximadamente 5mg/100 rotações (SIS 923509). Brilho (a 60°): Brilho: ~90%, Mate suave: ~50%, Mate: ~25%, Extra mate: ~9%.
Mistura:	Pronto a usar, não diluir.
Tempo de secagem:	- Pronto para polir: 2-3 horas* - Uso básico: 8 horas* - Secagem total: Aproximadamente 7 dias*
Utensílios de aplicação:	Rolo ou aplicador suave.
Rendimento:	8-10 m ² /litro.
Perigosidade:	Não classificado.
Prazo de validade:	Um ano após a data de fabrico na embalagem original fechada.
Tamanho:	3 x 5 litros (44 caixas por palete). 10 x 1 litros (50 caixas por palete).

*em condições atmosféricas normais, 20°C/60% H.R.