



Bona Novia

Bona[®]



Bona Novia

Bona Novia é um acabamento à base de água de um componente para o tratamento da superfície de soalhos de madeira em áreas domésticas e outras áreas sujeitas ao desgaste normal a intenso. A Bona Novia pode ser combinada com qualquer primário à base de água Bona, mas também funciona bem quando aplicada directamente sobre a madeira, realçando uma coloração viva a muitas madeiras.

Características

- Fácil de usar, não necessita de primário
- Auto ligação transversal, actua como um produto de 2 componentes, mas sem necessitar de nenhuma mistura
- Boa resistência ao desgaste, químicos e riscos
- Não amarelece
- Secagem rápida



Dados Técnicos

Tipo de acabamento:	Dispersão à base de água de 1 componente
Conteúdo de sólidos:	Aproximadamente 30%
Conteúdo de solventes:	Max. 60 g/l COV.
Viscosidade:	Aproximadamente 20 segundos (25°C, FC4)
Resistência ao desgaste:	Aproximadamente 8 mg/100 rotações (SIS 923509)
Lustro (a 60°):	Brilho: 85, Mate acetinado: 45, Mate: 25 (valores aproximados)
Tempo de secagem:	1-2 horas a 20°C/60% H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona ou Aplicador Bona
Taxa de aplicação:	8-10 m²/litro (120-100g/m²) por camada
Segurança:	Não classificado. Ver folha de dados para mais informações.
Vida útil:	1 ano a partir da data de fabrico em recipiente fechado original
Armazenamento/Transporte:	A temperatura não pode ser inferior a +5°C ou superior a +25°C durante o armazenamento e transporte. Volte a fechar o recipiente logo após a utilização.
Eliminação:	Os resíduos e recipientes vazios deverão ser tratados de acordo com as regulamentações locais. Não deixar que entrem para os canais de drenagem ou cursos de água.
Tamanho do recipiente:	2 x 10 litros (24 caixas por palete) 3 x 5 litros (44 caixas por palete) 10 x 1 litro (50 caixas por palete)