



# Bona Sportive Finish

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Sportive Finish

O Acabamento Bona Sportive é um acabamento aquoso 100% poliuretano de 2 componentes para o tratamento de pavimentos desportivos de madeira, tanto em centros de especialidades como centros multi-usos.



## Características

- 100% Poliuretano
- Elevada resistência ao desgaste e riscos
- Oferece uma resistência química muito boa  
Em conformidade com a norma DIN 18 032:2 de resistência anti-derrapante  
Em conformidade com a norma UNE 41958 IN 2000 de resistência anti-derrapante  
Classificação Bfl – S1 de reacção ao fogo, norma UNE EN 13501-1:2002

## Dados técnicos

Tipo de acabamento:	Acabamento aquoso 100% poliuretano de 2 componentes
Conteúdo sólido:	Aprox. 32%
Viscosidade:	Aprox. 17 seg. (25°C, FC4)
Valor pH:	Aprox. 8
Resistência ao desgaste:	Aprox. 5 mg/100 rotações (SIS 923509)
Lustre (a 60°):	Brilho: aprox. 90, Mate: aprox. 20
Proporção de mistura:	4% Endurecedor Bona Sportive (40ml: 1litro acabamento)
Tempo de secagem:	2½ – 3 horas a 20°C/60% HR
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona ou Aplicador Bona
Taxa de aplicação:	8-10 m <sup>2</sup> /litro (120-100g/m <sup>2</sup> ) por camada
Segurança:	Acabamento: Não classificado
Endurecedor:	Classificado (ver Folha de Dados de Segurança)
Tempo de conservação:	1 ano após a data de fabrico na embalagem original fechada.
Armazenamento / Transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C ou superior a +25°C durante o armazenamento e o transporte.
Eliminação	Os resíduos e as embalagens vazias deverão ser manipuladas em conformidade com as normativas locais.
Tamanho da embalagem:	2 x 10 litros + 2 x Endurecedor Sportive (24 caixas por palete)