

Bona Sportive Paint

Ficha técnica

A tinta desportiva **Bona Sportive Paint** foi especificamente concebida para traçar marcas sobre pavimentos desportivos com acabamento de madeira. Esta tinta pode ser utilizada não só para marcas e linhas como também margens, zonas e áreas. Encontra-se disponível em oito vibrantes cores que podem ser misturadas entre si para conseguir uma gama infinita de tons.

- Excelente fluidez e nivelamento
- Opacidade e cobertura insuperáveis
- Reduz o tempo de trabalho – Secagem rápida sem necessidade de lixagem entre camadas
- Excelentes propriedades de aderência
- Sem cheiro

Dados Técnicos

Tipo:	Tinta de poliuretano aquosa de um só componente
Cores:	Branco, Negro, Azul, Azul Claro, Verde, Vermelho, Laranja e Amarelo
COV:	Máximo 105 g/litro
Mistura:	Pronto para utilizar
Tempo de secagem:	Traçar linhas: 1-2 horas*. Áreas completas: 3-4 horas*.
Ferramentas de aplicação:	Rolo de pêlo curto ou brocha de cerdas finas
Rendimento:	6-10 m ² /litro (167-100 g/m ²) por camada = 120-200 metros com largura de linha de 50 mm
Perigosidade:	Sem classificar, consultar Ficha de Segurança para mais informação
Caducidade:	1 anos após a data de fabrico, na embalagem original fechada.
Armazenamento/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C ou superior a +25°C durante o período de armazenamento e o transporte.
Eliminação:	Os resíduos e as embalagens vazias deverão ser manipulados em conformidade com as normativas locais.
Embalagem:	2 x 1,75 litros (84 caixas por palete)

*Em condições climatéricas normais, 20°C/60%H.R.

Preparação

Assegure-se de que o pavimento já está aclimatado ao ambiente em que está instalado, de que foi correctamente polido, que está seco e sem restos de pó de polimento, óleo, cera ou outros contaminantes. Uma superfície na qual vão ser traçadas linhas deveria estar revestida com o sistema Bona Sportive System ou outro acabamento aquoso da Bona. A marcação de linhas sobre zonas de jogo em pavimentos desportivos deveria ser efectuada com uma fita de marcação adequada. Comprove se a fita ficou bem colada ao pavimento para evitar que sejam originadas irregularidades por baixo desta.

Preparação de pavimentos pré-acabados

A tinta Bona Sportive Paint pode ser utilizada para revestir pavimentos pré-acabados, **mas deve comprovar sempre a aderência entre camadas antes de utilizá-la!**

Acabamento



Black



Dark blue



Light blue



Green




Red



Orange



Yellow



White

Note: These colour examples are only indicative. Colour may be perceived differently depending on on your monitor or printer settings.

Bona®

Bona Sportive Paint

Ficha técnica

Acabamento



Os pavimentos encerados, brilhantados ou similares não podem ser revestidos. Antes de revestir o pavimento, este deve ser limpo com Bona Prep. Todas as instruções detalhadas sobre revestimentos estão disponíveis para descarga em www.bona.com.

Pautas de tratamento

Sobre madeira natural:

1x Imprimação Bona Sportive Primer
1x Acabamento Bona Sportive Finish
1-2x Tinta Bona Sportive Paint
1-2x Acabamento Bona Sportive Finish

Superfícies pré-acabadas:

1-2x Tinta Bona Sportive Paint
1-2x Acabamento Bona Sportive Finish

O trabalho deverá ser planificado de modo que o tempo de secagem entre camadas de tinta, imprimação ou acabamento **não supere as 24 horas**. Se este período de tempo for superado, será necessária uma lixagem intermédia antes de continuar.

Aplicação

1. Espere que a embalagem alcance a temperatura ambiente e agite-a bem. As condições ideais encontram-se entre 18-22°C e 40-60% de humidade relativa. As altas temperaturas e a baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as baixas temperaturas e a alta humidade o aumentam. A temperatura mínima absoluta de aplicação é 13°C.
2. Aplique a tinta com rolo ou brocha. Evite as acumulações de tinta e a sobreposição de húmido sobre húmido sem interrupção. Tenha em conta que uma aplicação pobre influencia a opacidade e grau de cobertura. Retire a fita de marcação quando terminar de pintar.
3. Espere que seque e volte a pintar, se for necessário. Espere um tempo de secagem ligeiramente superior entre cada nova camada.
4. Quando a tinta estiver seca, aplique o revestimento em toda a superfície com 1-2 camadas de acabamento Bona Sportive Finish. A tinta deve sempre receber, no mínimo, uma camada de acabamento de protecção. No caso de que tenham decorrido mais de 24 horas desde a aplicação da tinta, será necessário polir previamente as zonas pintadas antes de aplicar o revestimento.

Manutenção

A tinta Bona Sportive Paint nunca deve ser utilizada como tratamento final para pavimentos de madeira. Toda a informação detalhada sobre o sistema Bona Sportive System, incluindo imprimações, acabamento e produtos de limpeza, está disponível em www.bona.com e nos distribuidores locais da Bona.

Importante

A informação contida neste manual foi preparada de acordo com os nossos melhores conhecimentos e experiência, não pretendendo ser exaustiva. É da responsabilidade do utilizador o uso deste produto de acordo com a finalidade para a qual foi criado. Em caso de dúvida, realize um teste. O utilizador deverá ler e entender toda a informação contida nas etiquetas e na ficha de segurança antes da utilização deste produto.