


RELATÓRIO DE TESTE

Bona Kemi AB
Malmö, Suécia

Propriedades de deslizamento de um verniz de parquet
em conformidade com DIN V 18 032-2 (Abril 2001)

Data do relatório: 15-05-2002
Referência: 46/03/Kn/C
Páginas: 3
Anexos: 0

A última página e o anexo estão selados com o nosso carimbo. A duplicação e publicação parcial ou total deste relatório de teste, ou a sua promoção apenas será permitida com a nossa autorização escrita.
A sede e o domicílio social da empresa são em Estugarda.



Relatório de Teste 46/03 datado de 15-05-2002

Bona Kemi AB
Ap. 21074

200 21 Malmö
Suécia

Nossa referência: 46/03/Kn/C

Assunto: Teste das propriedades de deslizamento do verniz para parquet
em conformidade com DIN V 18 032-2 (Abril 2001)


A BonaKemi AB, Malmö, encarregou-nos de testar as propriedades de deslizamento do verniz para parquet

“BonaTech Freshen Up”

em conformidade com a norma DIN V 18 032-2 (Abril
2001)

Para efectuar as provas, dispomos de 5 amostras de parquet envernizadas com o verniz acima mencionado.

Foram obtidos os seguintes resultados:



Relatório de Teste 46/03 datado de 15-05-2002

Teste n°	Coefficiente de deslizamento μ
1	0,42
2	0,41
3	0,40
4	0,43
5	0,42

Os requisitos da norma DIN V 18 032-2 (Abril 2001) relativos às propriedades de deslizamento de 0,4 μ mín; 0,6 μ máx. foram atingidos com o verniz para parquet "BonaTech Freshen Up".

(Assinatura ilegível)
Schmid
Ensaaiador

(Carimbo ilegível)

(Assinatura ilegível)
Dipl.-Eng. Knauf
Chefe de Secção