

# Bona Traffic

## Ficha Técnica

O produto clássico desde 1998 que oferece uma durabilidade muito elevada para qualquer zona na qual se precise uma alta resistência contra o desgaste. É fácil de manter e não amarelece. É um bom verniz para madeira não tratada e para parquet pré-acabado. Esta fórmula, mais que provada, oferece umas propriedades de aplicação excelentes que fazem com que seja especialmente adequada para englobar grandes áreas comerciais, e foi utilizada para numerosos museus, aeroportos e centros comerciais de todo o mundo.

- Proteção superior para zonas comerciais e públicas
- Ideal para tapar pavimentos já pré-acabados
- Propriedades excelentes de aplicação: é fácil de aplicar
- Não amarelece
- Certificado EC1R pelas suas emissões reduzidas
- Aprovado pelo certificado GreenGuard graças às suas emissões
- Reduzidas em espaços fechados



### Dados Técnicos

Tipo de verniz:	Verniz de poliuretano à base de água de 2 componentes
Conteúdo em sólidos:	33%
COV:	90 g/litro (endurecedor incluído)
Resistência contra o desgaste:	Aprox. 2,5 mg/100 rotações (SIS 923509) Brilho (a 60°): Acetinado 50%, Mate 15%
Proporções da mistura:	1 parte de endurecedor Traffic Hardener por cada 10 partes de Traffic
Tempo de aplicação: Tempo de secagem, antes de:	4 horas a 20 C (menos tempo se a temperatura for maior)  - Estar pronto para lixar/tapar: 3-4 horas* - Uso moderado: 24 horas * - Dureza completa: 7 dias * <i>sob condições climáticas normais, 20°C/60% H.R.</i>
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona
Rendimento:	8-10 m <sup>2</sup> /l (120-100g/m <sup>2</sup> ) por camada
Segurança:	Verniz: Não classificado Endurecedor: Classificado (consulte a Ficha de Segurança)
Limpeza:	Eliminar qualquer material residual das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Vida útil:	1 ano a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem ou o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem	3 x 4,95 litros, incl. o endurecedor (36 caixas por palete)
Certificações:	GreenGuard EMICODE; classe EC1R DIBt; Produto seguro para construção EN 14904:2006; fricção aprovada para pavimentos de instalações desportivas DIN 18032:2; fricção aprovada pavimentos de instalações desportivas EN 13501-1; Comportamento face ao fogo EN 71-3: Apto para utilização em brinquedos infantis

Verniz



# Bona Traffic

## Ficha Técnica

### Preparação

Antes de aplicar este produto, a superfície deve ser tratada com uma imprimação à base de água da Bona. Certifique-se de que o pavimento está aclimatado ao ambiente no qual se vai utilizar, bem lixado, seco e sem pó resultante da lixagem, nem óleo, nem ceras, nem nenhum outro contaminante. Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura da divisão, insira o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizá-lo.

As condições ótimas de aplicação são entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30% a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, e as temperaturas baixas e uma elevada humidade aumentam-no.

**A temperatura mínima de utilização é de 13°C.**

### Preparação de pavimentos previamente envernizados

Em geral, Bona Traffic tem uma adesão muito boa aos pavimentos pré-acabados de fábrica e pavimentos previamente envernizados, mas a superfície deve ser limpa e lixada com muito cuidado antes de a revestir. Consulte o guia à parte com recomendações sobre como revestir este tipo de superfícies.

### Tratamento

#### Madeira não tratada:

1x Imprimação Bona ou Bona Craft Oil 2K  
2x Bona Traffic

#### Superfícies previamente envernizadas:

Limpeza e abrasão superficial  
1-2x Bona Traffic

**Advertência:** Não se recomenda aplicar mais de duas camadas completas por dia devido a que existe o risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem. Umhas condições de secagem pobres podem fazer com que a película que se forme fique fraca e que a adesão seja pior do que o esperado.

### Aplicação

1. Agite a lata de Traffic e acrescente um frasco de endurecedor Traffic Hardener. Agite de imediato bem a mistura durante 2 minutos e depois introduza o filtro que vem com o lote. Se deseja misturar quantidades mais pequenas, deite a quantidade - agitando-a previamente - necessária de verniz num frasco à parte. Por 1 litro de verniz corresponde-lhe uma parte de endurecedor. Por 2 litros correspondem-lhe duas partes, assim sucessivamente. A mistura de verniz/endurecedor deverá ser utilizada diretamente, ou pelo menos num prazo não superior a 4 horas.
2. Aplique o verniz utilizando um Rolo Bona com um movimento suave e fluido, alternando passagens na direção do veio de forma perpendicular ao mesmo, e evitando acumulações do produto. Mantenha sempre uma "ponta húmida" para evitar sobreposições. Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Tenha previsto que o tempo de secagem aumentará ligeiramente por cada camada que se aplique.
3. Se for necessário, faça uma lixagem intermédia utilizando uma malha ou o sistema Bona Scrad System de grão P150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz.

**Aviso:** No caso de ter deixado secar a camada de verniz anterior durante mais de 24 horas, então é necessário efetuar uma lixagem intermédia.

O pavimento admitirá um tráfego leve passadas aproximadamente 8 horas depois da aplicação final. Deixe que a superfície seque durante pelo menos 1 mês antes de a tapar com tapetes ou outros artigos para cobrir pavimentos. Não arraste objetos durante os primeiros dias. Coloque os móveis sem os arrastar.

Evite também esfregar o pavimento humedecendo-o durante este tempo.

Verniz



# Bona Traffic

## Ficha Técnica

### Manutenção

Limpe o pavimento com Bona Cleaner ou com Bona Wood Floor Cleaner e um pad de microfibras. Quanto às zonas públicas, poderá ser necessário levar a cabo um programa de limpeza com máquina. As superfícies desgastadas podem ser renovadas aplicando uma camada nova de Bona Traffic depois de efetuar previamente uma limpeza e uma lixagem superficial. Consulte o guia à parte com instruções para levar a cabo o revestimento.

Verniz

