



Bona SuperSport HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente.



Verniz aquoso de dois componentes de qualidade superior para pavimentos de madeira, especificamente para uso profissional em pavimentos desportivos de madeira. Proporciona um acabamento de poliuretano duro com elevado poder de revestimento de acordo com a norma europeia em relação a superfícies desportivas de interior. A sua fórmula transparente não amarelece.

- Resistência extraordinária contra o desgaste e as marcas de calçado.
- Fácil de manter.
- Recomendado pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) para as competições internacionais de maior nível, incluídos os Jogos Olímpicos.



Bona SuperSport HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Verniz de poliuretano aquoso de dois componentes.
Conteúdo em sólidos:	32%
Brilho (a 60°):	Brilho: 85 % Mate: 20 % (sobre vidro)
Proporção da mistura:	1 parte de endurecedor por 1 litro de SuperSport HD o 0,4 l de endurecedor por 4,6 l de SuperSport HD (≈8 vol%).
Tempo de aplicação:	Um máximo de três horas a 20°C (menos tempo a maior temperatura)
Dissolução:	Se for necessário, dilua o produto com 4 % de Bona Retarder para dispor de um maior tempo de aplicação (veja-se a ficha de dados separada).
Tempo de secagem, até:	Revestimento: 2-3 horas* Uso ligeiro: 8 horas* Pronto para o jogo: 3 dias* (veja-se a nota adicional na Aplicação) *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo de pelo comprido Bona ou aplicador articulado.
Rendimento:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) por camada
Segurança:	Verniz: sem classificar Endurecedor: classificado (veja a ficha de dados de segurança)
Limpeza:	Elimine qualquer resíduo das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Validade:	Verniz: 1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir. Endurecedor: 18 meses a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 l incl. endurecedor (0,41 l)
Certificações:	EMICODE; EC1 – Emissões muito baixas em interiores GreenGuard Gold EN 14904:2006 Certificado pela FIBA. Cumprir com os requisitos para somar pontos LEED e BREEAM.

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona SuperSport HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente de utilização, bem lixado, seco e sem pó resultante da lixagem, nem óleo, nem cera, nem nenhum outro contaminante.

Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura da divisão, acrescente endurecedor, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizar o produto. As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**

Preparação de pavimentos previamente envernizados.

Bona SuperSport HD pode ser utilizado para revestir pavimentos pré-acabados em fábrica e pavimentos previamente envernizados, no entanto devem-se efetuar provas para verificar que a aderência seja satisfatória antes de utilizar o produto! Para revestir superfícies, siga as instruções de revestimento que são fornecidas em separado.

TRATAMENTO Alternativas

Madeira não tratada:

1 x	Bona SuperSport Primer
1 x	Bona SuperSport HD
	Lixagem ligeira grão 150
1-2 x	Bona Pure Colour (para zonas, áreas)
1 x	Bona SuperSport Line Paint
1-2 x	Bona SuperSport HD

Superfícies de madeira pré-acabadas:

	Limpeza e lixagem superficial
1-2 x	Bona Pure Colour (para zonas, áreas)
1 x	Bona SuperSport Line Paint
1-2 x	Bona SuperSport HD

Tenha em conta o seguinte: Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem. Umhas condições de secagem deficientes podem reduzir o rendimento do produto e a adesão.

Os plastificantes das colas com base caucho de alguns tipos de fitas de pintor que são utilizadas para marcar a delimitação podem amolecer e danificar os vernizes de poliuretano. As fitas utilizadas devem ser de baixa aderência e permanecer coladas o menos tempo possível.

APLICAÇÃO

1. Agite a embalagem do verniz e acrescente 8% de endurecedor Bona SuperSport HD. A seguir, agite imediatamente a mistura durante um minuto. Utilize-a num prazo de 3 horas.
2. Aplique utilizando um rolo Bona ou aplicador articulado a 8-10 m²/l (100-120 g/m²). Passe o rolo de maneira alternada em sentido transversal e seguindo o veio da madeira evitando acumulações de produto. Mantenha sempre uma «ponte húmida» para evitar solapamentos.
3. Deixe que se seque devidamente antes de aplicar mais camadas de verniz ou pintura. Tenha previsto que o tempo de secagem aumentará ligeiramente por cada camada que se aplique. Certifique-se de que haja sempre boa ventilação durante o processo de secagem. Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando um abrasivo Bona de grão P150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma camada de verniz.
Nota: Se deixou secar a camada anterior de verniz durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia. Para pintura, o tempo limite é de 12 horas.



Bona SuperSport HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente.

O processo de cura dura aproximadamente três dias (90% cura em 24 horas, 100% depois das 72 horas). Não tape a superfície até que o pavimento se tenha curado totalmente. Uma vez passadas 24 horas, pode jogar sobre o pavimento, mas até que não esteja completamente curado, continua a haver risco de que se produzam marcas de calçado ou danos. Durante a primeira semana, não limpe a húmido; apenas elimine o pó em seco.

REVESTIMENTO

Para manter uma superfície segura, resistente ao deslizamento e de alto rendimento, e evitar ter de as lixar até chegar novamente à madeira virgem, o pavimento deve ser revestido cada certo tempo com camadas adicionais de Bona SuperSport HD.

Encontrará instruções específicas sobre o revestimento na página do produto Bona SuperSport HD em www.bona.com.

MANUTENÇÃO

Limpar com os produtos adequados é fácil; quando escolhe os produtos de limpeza e manutenção da Bona pode ficar tranquilo sabendo que escolheu o melhor produto possível para o/a ajudar a cuidar do seu pavimento.

As instruções de manutenção para o utilizador final estão disponíveis na página dos produtos Bona SuperSport HD em bona.com. **Imprima uma cópia das instruções e entregue-as ao utilizador final.**

IMPORTANTE

- Os plastificantes que se encontram em materiais como as bases dos tapetes, os pés dos móveis, as rodas e as colas utilizadas para a fixação podem provocar o amolecimento e a descoloração. A exposição às tinturas para o cabelo ou pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebés pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície. Utilize proteção ou evite completamente o contacto.
- Os derrames devem ser eliminados quanto antes. Os derrames não eliminados podem causar manchas estéticas ou danificar a superfície. Tenha em conta que, mesmo que os vernizes Bona estejam desenhados para proporcionar uma superfície selada resistente ao desgaste, as marcas de calçado, os derrames, etc., nenhum sistema de acabamento aplicado em superfície pode evitar danos físicos à madeira nem «endurecê-la». As fendas na madeira e os riscos podem ser causados por móveis, objetos caídos, patas dos cães, etc., e devem-se adotar medidas para reduzir a possibilidade de que isto aconteça.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.