



# Bona Traffic HD Raw

VERNIZ AQUOSO DE 2 COMPONENTES

Preserva o aspeto e tato da madeira sem tratamento



Bona Traffic HD Raw oferece um elevado nível de proteção para os pavimentos de madeira, ao mesmo tempo que mantém o aspeto e o tato da madeira sem tratamento. Um produto de categoria superior para um aspeto de categoria superior. A estrutura única da sua superfície transmite uma sensação suave de háptica sobre a qual é um prazer andar, e além disso apresenta grande segurança contra escorregamentos, pelo que é fantástica para casas com crianças e animais domésticos. É seguro tanto na aplicação como na utilização, como indica a sua classificação como EC1PLUS pela seu impacto muito baixo sobre o ar em ambientes de interior. Fórmula transparente que não amarelece.

- Preserva o aspeto e tato da madeira sem tratamento.
- A proteção de um verniz, com um aspeto natural.
- Aplicação simples e segura.
- Grande segurança contra escorregamentos.



# Bona Traffic HD Raw

## VERNIZ AQUOSO DE 2 COMPONENTES

### Preserva o aspeto e tato da madeira sem tratamento

#### Dados técnicos

**Tipo de verniz:** Verniz de finalização de poliuretano aquoso de 2 componentes.

**Conteúdo em sólidos:** 32 % aprox.

**Brilho (a 60°):** 4 % aprox. (sobre vidro).

**Proporção da mistura:** 1 parte de Endurecedor por cada litro de verniz Bona Traffic HD Raw ou 0,41 L de Endurecedor por 4,54 L de Bona Traffic HD Raw (≈8 vol%).

**Tempo de aplicação:** No máximo 3 horas a 20 °C (menos tempo a maior temperatura).

**Dissolução:** Se for necessário, dilua o produto com 4 % de Bona Retarder para dispor de um maior tempo de abertura para a aplicação.

**Tempo de secagem, até:**

- Está pronto para o revestimento: 2-4 horas aprox.\*
- Estar pronto para um uso ligeiro: 24 horas\*.

*\*em condições climáticas normais, 20 °C/60 % H.R.*

**Ferramentas de aplicação:** Rolo de pelo comprido (de microfibra) ou Rolo de poliéster Bona (com pelo de 11 mm).

**Rendimento:** 8-10 m<sup>2</sup>/L (120-100 g/m<sup>2</sup>) por camada.

**Segurança:** Verniz: Não classificado.

**Endurecedor:** Classificado (veja a ficha de dados de segurança).

**Limpeza:** Elimine qualquer material residual das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.

**Validade:** 1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.

**Armazenagem/transporte:** A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25° C durante o armazenamento e o transporte.

**Eliminação de resíduos:** Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.

**Tamanho do pack:** 3 x 4,95 L, incluído o endurecedor.

**Certificações:** EMICODE, classe EC1PLUS: Emissões muito baixas em interiores.

#### Preparação

Certifique-se de que o pavimento está acondicionado ao ambiente de utilização, bem lixado, seco e sem pó resultante da lixagem, sem óleo, nem ceras, nem nenhum outro contaminante. Por norma, recomenda-se que se trate a madeira inicialmente com um primário Bona. Em pavimentos de madeira estáveis e bem acondicionados, a aplicação de primário pode ser omitida.

Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura da divisão, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizar o produto. As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25 °C, e uma humidade relativa do ar de 30 a 60 %. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada aumentam-no. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**



# Bona Traffic HD Raw

VERNIZ AQUOSO DE 2 COMPONENTES

Preserva o aspeto e tato da madeira sem tratamento

## Programa de tratamento

Protocolo base:

1-2x Primário Bona<sup>1</sup>

1-2x Bona Traffic HD Raw<sup>1</sup>

Para coloração:

1x Bona Craft Oil 2K<sup>2</sup>

2x Bona Traffic HD Raw

1 Primário Bona Opcional.

2 Para minimizar o risco de exsudação do óleo, aconselhamos que seja restritivo com o volume da aplicação. Envolver com um trapo o pad sob a máquina polidora para a aplicação ajuda a manter o óleo na superfície.

**Advertência:** Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas por dia devido a que existe o risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja boa ventilação durante a secagem, visto que umas más condições podem afetar negativamente o comportamento do produto.

## Aplicação

1. Agite o recipiente do verniz e acrescente uma garrafa de endurecedor. Logo de seguida, agite bem a mistura durante 1 minuto e insira o filtro que está incluído. Se mistura quantidades mais pequenas de verniz, deite a quantidade necessária de verniz num recipiente depois de o ter agitado previamente. 1 litro de verniz corresponde a uma parte de endurecedor; 2 litros, a duas partes, etc. A mistura de verniz e endurecedor deverá ser utilizada diretamente ou pelo menos antes de que passem 3 horas.
2. Aplique Bona Traffic HD Raw com um rolo Bona. Desloque o rolo com um movimento suave e fluído, alternando passagens na direção do veio e passagens perpendiculares ao mesmo, e evitando acumulações do produto. Mantenha sempre uma “ponta húmida” para evitar sobreposições. Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Tenha previsto que o tempo de secagem aumentará ligeiramente por cada camada que se aplique.
3. Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando uma malha ou o sistema Bona Scrad de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz. Aviso: Se deixou secar a camada anterior de verniz durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia.

O tráfego leve pode ser retomado após 24 horas, mas até que o piso esteja totalmente curado, ainda haverá o risco de arranhões e danos à superfície. A cura completa consegue-se após 7 dias aproximadamente. Não tape nem limpe a húmido a superfície até que esteja totalmente curada.



# Bona Traffic HD Raw

VERNIZ AQUOSO DE 2 COMPONENTES

Preserva o aspeto e tato da madeira sem tratamento

## Manutenção

Limpe o pavimento com Bona Cleaner ou Limpador de Pavimentos de Madeira Bona e uma mopa equipada com uma recarga de microfibras. Para zonas públicas, pode ser necessário introduzir um programa de limpeza com máquina. As superfícies desgastadas podem ser renovadas aplicando uma nova camada de Bona Traffic HD Raw depois de efetuar previamente uma limpeza específica e uma lixagem superficial do pavimento. Consulte o guia separado para obter instruções de revestimento.

Pode encontrar instruções de manutenção detalhadas em [www.bona.com](http://www.bona.com)

A informação fornecida foi preparada com base nos melhores conhecimentos com os quais contamos à data da sua redação, mas pode não estar completa. O utilizador é o responsável de determinar se o produto e as recomendações descritas neste documento são aptos ou não para o seu propósito, para o tipo de madeira e para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. Bona somente pode garantir o produto do qual faz entrega. A aplicação profissional e, portanto com êxito do produto foge ao nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e nas fichas de segurança antes de usar este produto.