



Bona Domo

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

A solução simplificada para pavimentos domésticos



Bona Domo incorpora todas as propriedades essenciais para tratar e proteger os pavimentos de madeira de uma maneira fácil e rápida. Bona Domo pode ser utilizado do princípio ao fim, como verniz de base e como verniz de acabamento, destacando pela facilidade de aplicação. Fórmula transparente que não amarelece.

- Bom poder de revestimento e grande transparência da película.
- Aplicação simplificada.
- Fácil de lixar.
- Não amarelece.



Bona Domo

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

A solução simplificada para pavimentos domésticos

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Mistura de acrilato e poliuretano aquoso de um componente.
Conteúdo em sólidos:	Aprox. 28%
Brilho (a 60°):	Acetinado 40 %, Mate 18 % (sobre vidro)
Dissolução:	Se for necessário, dilua o produto com 4 % de Bona Retarder para dispor de um maior tempo de abertura para a aplicação.
Tempo de secagem, até:	Revestimento: 1-2 horas* Uso ligeiro: 8 horas* Dureza plena: 7 dias* *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona ou aplicador articulado.
Rendimento:	8-10 m ² /l (100-120 g/m ²) por camada
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Elimine qualquer resíduo das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Validade:	1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente no qual vai ser utilizado. A superfície deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleos, ceras, ou qualquer outro contaminante.

Deixe que o verniz alcance a temperatura da divisão, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizar. As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**



Bona Domo

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

A solução simplificada para pavimentos domésticos

TRATAMENTO

Protocolo base:

- 1 x Bona Domo
Lixagem leve com grão 150
- 2 x Verniz Bona

¹ Para pavimentos nos quais há risco de encolagem lateral, por exemplo, nos pavimentos de madeira maciça, pavimentos de ripas de madeira macia e os pavimentos de madeira dura com aquecimento radiante, recomenda-se usar sempre um primário antes de aplicar Bona Domo, assim como adotar medidas para estabilizar as condições ambientais.

² Em espécies de madeiras tropicais, preferivelmente aplique sempre primeiro um primário, visto que se pode produzir uma reação com os sais naturais da madeira.

Tenha em conta o seguinte: Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem. Umhas condições de secagem deficientes podem reduzir o rendimento do produto e a adesão.

APLICAÇÃO

1. Agite bem o verniz durante pelo menos um minuto.
2. Aplique utilizando um rolo Bona cobrindo aproximadamente 8-10 m²/l (100-120 g/m²). Passe o rolo de maneira alternada em sentido transversal e seguindo o veio da madeira evitando acumulações de produto. Mantenha sempre uma «ponta húmida» para evitar solapamentos.
3. Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Deve-se garantir uma ventilação adequada.
4. Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando o sistema Bona Scrad de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz. Nota: Se deixou secar a camada anterior de verniz ou primário durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia.

O tráfego pedonal ligeiro pode ser permitido passadas oito horas, mas a superfície continua a ser suscetível aos riscos e às marcas de calçado até que esteja completamente curado. A cura total será conseguida passados sete dias aproximadamente. Não tape nem esfregue, nem passe uma mopa demasiado húmida pela superfície até que o verniz esteja totalmente curado.

MANUTENÇÃO

Limpar com os produtos adequados é fácil. Quando escolhe os produtos de limpeza e manutenção da Bona pode ficar tranquilo sabendo que escolheu o melhor produto possível para o/a ajudar a cuidar do seu pavimento.

As instruções de manutenção para o utilizador final estão disponíveis na página de produtos Bona Domo em bona.com. **Imprima uma cópia das instruções e entregue-as ao utilizador final.**



Bona Domo

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

A solução simplificada para pavimentos domésticos

IMPORTANTE

- Os plastificantes que se encontram em materiais como as bases dos tapetes, os pés dos móveis, as rodas e as colas utilizadas para a fixação podem provocar o amolecimento e a descoloração. A exposição às tinturas para o cabelo ou pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebés pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície. Utilize proteção ou evite completamente o contacto.
- Os derrames devem ser eliminados quanto antes. Os derrames não eliminados podem causar manchas antiestéticas ou danificar a superfície. Tenha em conta que, mesmo que os vernizes Bona estejam desenhados para proporcionar uma superfície selada resistente ao desgaste, as marcas de calçado, os derrames, etc., nenhum sistema de acabamento aplicado em superfície pode evitar danos físicos à madeira nem «endurecê-la». As fendas na madeira e os riscos podem ser causados por móveis, objetos caídos, patas dos cães, etc., e devem-se adotar medidas para reduzir a possibilidade de que isto aconteça.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.