



Bona Mega

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

A simplicidade de 1 componente com o rendimento de 2 componentes para tráfego comercial médio e casas com um uso intenso.



Para escritórios, lojas pequenas, quartos de hotéis e como opção de gama alta para casas particulares. Fórmula inovadora aquosa de um componente que reage com o oxigénio e que atua como um produto de dois componentes. Não é necessário fazer nenhuma mistura, utiliza-se diretamente da garrafa. Também é uma muito boa opção para pavimentos de painéis e pavimentos com aquecimento radiante.

- A simplicidade de um produto de 1 componente com o rendimento de um de 2 componentes.
- Sem encolagem lateral, ideal para pavimentos com aquecimento radiante, pavimentos de tábuas, etc.
- Dispersão composta principalmente por óleos vegetais.
- Excelente resistência contra as marcas de calçado e os produtos químicos mais comuns.
- Certificação GreenGuard para uma aplicação em interiores graças às suas baixas emissões.



Bona Mega

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

A simplicidade de 1 componente com o rendimento de 2 componentes para tráfego comercial médio e casas com um uso intenso.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Verniz de poliuretano modificado com óleo de um componente.
Conteúdo em sólidos:	Aprox. 32%
Brilho (a 60°):	Brilho 90 % Acetinado 50 %, Mate 25 %, Extra Mate 9 % (sobre vidro).
Dissolução:	Se for necessário, dilua o produto com 4 % de Bona Retarder para dispor de um maior tempo aberto para a aplicação.
Tempo de secagem, até:	Revestimento: 2-3 horas* Uso ligeiro: 8 horas* Dureza plena: 7 dias* *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona ou aplicador articulado.
Rendimento:	8-10 m ² /l (100-120 g/m ²) por camada
Segurança:	Não classificado.
Limpeza:	Elimine qualquer resíduo das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Validade:	1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	10 x 1 litro 3 x 5 litros
Certificações:	EMICODE; EC1 – Emissões muito baixas em interiores GreenGuard EN 13501-1: reação ao fogo EN 71-3: Aplicação em brinquedos infantis Cumprir com os requisitos para somar pontos LEED e BREEAM.

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente no qual vai ser utilizado. A superfície deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleos, ceras, ou qualquer outro contaminante.

Deixe que o verniz alcance a temperatura da divisão, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizar. As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**



Bona Mega

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

A simplicidade de 1 componente com o rendimento de 2 componentes para tráfego comercial médio e casas com um uso intenso.

TRATAMENTO

Protocolo base para madeira não tratada:

- 1 x Bona Primer¹
Lixagem leve com grão 150
- 2 x Bona Mega

¹Bona Mega produz um tom subtilmente rico que é apreciado mais em espécies de madeira clara e em pavimentos tratados com uma coloração ligeira ou com primários branqueadores. Não é recomendado revestir os primários Bona White e Bona Natural com Bona Mega se procura um autêntico aspeto branco.

Tenha em conta o seguinte: Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem. Umhas condições de secagem deficientes podem reduzir o rendimento do produto e a adesão.

APLICAÇÃO

Agite bem o verniz durante um minuto.

1. Aplique utilizando um rolo Bona cobrindo aproximadamente 8-10 m²/l (100-120 g/m²). Passe o rolo de maneira alternada em sentido transversal e seguindo o veio da madeira evitando acumulações de produto. Mantenha sempre uma ponta «ponte húmida» para evitar solapamentos.
2. Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Deve-se garantir uma ventilação adequada.
3. Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando o sistema Bona Scrad de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz. Nota: Se deixou secar a camada anterior de verniz ou primário durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia.

O tráfego pedonal ligeiro pode ser permitido passadas oito horas, mas a superfície continua a ser suscetível aos riscos e às marcas de calçado até que esteja completamente curado. A cura total será conseguida passados sete dias aproximadamente. Não tape nem esfregue, nem passe uma mopa demasiado húmida pela superfície até que o verniz esteja totalmente curado.

MANUTENÇÃO

Limpar com os produtos adequados é fácil. Quando escolhe os produtos de limpeza e manutenção da Bona pode ficar tranquilo sabendo que escolheu o melhor produto possível para o/a ajudar a cuidar do seu pavimento.

As instruções de manutenção para o utilizador final estão disponíveis na página de produtos Bona Mega em bona.com. Existem instruções específicas de manutenção tanto para proprietários como para utilizadores finais profissionais. **Imprima uma cópia das instruções pertinentes e entregue-as ao utilizador final.**



Bona Mega

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

A simplicidade de 1 componente com o rendimento de 2 componentes para tráfego comercial médio e casas com um uso intenso.

IMPORTANTE

- Os plastificantes que se encontram em materiais como as bases dos tapetes, os pés dos móveis, as rodas e as colas utilizadas para a fixação podem provocar o amolecimento e a descoloração. A exposição às tinturas para o cabelo ou pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebés pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície. Utilize proteção ou evite completamente o contacto.
- Os derrames devem ser eliminados quanto antes. Os derrames não eliminados podem causar manchas estéticas ou danificar a superfície. Tenha em conta que, mesmo que os vernizes Bona estejam desenhados para proporcionar uma superfície selada resistente ao desgaste, as marcas de calçado, os derrames, etc., nenhum sistema de acabamento aplicado em superfície pode evitar danos físicos à madeira nem «endurecê-la». As fendas na madeira e os riscos podem ser causados por móveis, objetos caídos, patas dos cães, etc., e devem-se adotar medidas para reduzir a possibilidade de que isto aconteça.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.