Bona Traffic GO

REVESTIMENTO AQUOSO AUTO RETICULANTE

A nova geração de vernizes

Com a nova geração de tecnologia de endurecimento 2K, o Bona Traffic GO combina a simplicidade e a eficiência de um verniz de um componente com a durabilidade e o rendimento de um autêntico produto de 2 componentes. O Bona Traffic GO inovador com endurecedor incorporado está pronto para o uso diretamente da embalagem e oferece uma proteção excelente aos pavimentos de madeira em todo o tipo de áreas. A fórmula prioriza a segurança ambiental e a do utilizador, o que se traduz num produto seguro e altamente duradouro que supera os requisitos atuais e coloca a meta muito alta para o setor.

- Agitar e pronto - Sem misturar - Sem resíduos
- Durabilidade ultra resistente
- Endurecedor incorporado atíva-se ao ser aplicado
- Camada transparente não amarelece

Bona Traffic GO

REVESTIMENTO AQUOSO AUTO RETICULANTE

A nova geração de vernizes

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Verniz de acabamento de poliuretano aquoso auto reticulante
Conteúdo em sólidos:	Aprox. 30%
Brilho (a 60°):	Acetinado 45-50 %, Mate 20-25 %, Extra Mate 9-13 % (sobre cristal)
Dissolução:	Se for necessário, dilua o produto com 4 % de Bona Retarder para dispor de um maior tempo de abertura para a aplicação.
Tempo de secagem, até:	Revestimento: 2-3 horas* Uso total: 24 horas* Dureza plena: 3 dias* *em condições climáticas normais, 20ºC/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona ou aplicador articulado.
Rendimento:	8-10 m2/l (100-120 g/m2) por camada
Segurança	Não classificado.
Limpeza:	Elimine qualquer resíduo das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Validade:	1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	6 x 1 litros (apenas em mate) 3 x 5 litros
Certificados:	EMICODE; EC1PLUS - Emissões muito baixas em interiores.

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Trate previamente o pavimento com um primário aquoso da Bona. Deixe que o verniz alcance a temperatura da divisão, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizar. As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25ºC e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no. **A temperatura mínima de uso é de 13 ºC.**

TRATAMENTO

Madeira não tratada:

1 x Bona Primer[1]
2 x Bona Traffic GO

[1] Trate sempre previamente o pavimento com um primário aquoso da Bona.

Tenha em conta o seguinte: Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem. Umas condições de secagem deficientes podem reduzir o rendimento do produto e a adesão.

Bona Traffic GO

REVESTIMENTO AQUOSO AUTO RETICULANTE

A nova geração de vernizes

APLICAÇÃO

1. Agite a embalagem com força durante 60 segundos antes de usar ou deitar quantidades mais pequenas.
2. Aplique utilizando um rolo Bona para cobrir 8-10 m2/l (100-120g/m2). Passe o rolo de maneira alternada em sentido transversal e seguindo o veio da madeira evitando acumulações de produto. Mantenha sempre uma «ponta húmida» para evitar solapamentos.
3. Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Deve-se garantir uma ventilação adequada.
4. Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando o sistema Bona Scrad de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz. Nota: Se deixou secar a camada anterior de verniz ou primário durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia.

MANUTENÇÃO

Limpar com os produtos adequados é fácil. Quando escolhe os produtos de limpeza e manutenção da Bona pode ficar tranquilo sabendo que escolheu o melhor produto possível para o/a ajudar a cuidar do seu pavimento.

As instruções de manutenção para o utilizador final estão disponíveis na página de produtos Bona Traffic GO em bona.com. Existem instruções específicas de manutenção tanto para consumidores como para utilizadores finais comerciais. **Imprima uma cópia das instruções pertinentes e entregue-as ao utilizador final.**

IMPORTANTE

- Os plastificantes que se encontram em materiais como as bases dos tapetes, os pés dos móveis, as rodas e as colas utilizadas para a fixação podem provocar o amolecimento e a descoloração. A exposição às tinturas para o cabelo ou pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebés pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície. Utilize proteção ou evite completamente o contacto.
- Os derrames devem ser eliminados rapidamente. Os derrames não eliminados podem causar manchas anti estéticas ou danificar a superfície.
- Tenha em conta que, mesmo que os vernizes Bona estejam desenhados para proporcionar uma superfície selada resistente ao desgaste, as marcas de calçado, os derrames, etc., nenhum sistema de acabamento aplicado em superfície pode evitar danos físicos à madeira nem «endurecer» o pavimento. As fendas na madeira e os riscos podem ser causados por móveis, objetos caídos, patas dos cães, etc.., e devem-se adotar medidas necessárias para reduzir a possibilidade de que isto aconteça.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa.

Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a estrutura no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.